



STYCCOBOND F46

Drukgevoelige Acryl Lijm

PRODUCTGEGEVENS

INLEIDING

STYCCOBOND F46 is een oplosmiddelvrije drukgevoelige acryl lijm die opdroogt tot een permanente kleverige laag. Het wordt gebruikt om het doorschijnen van lijmrillen door dunne vinyl vloerbedekkingen te minimaliseren en heeft een hoge aanvangskleefkracht en sterke hechting. De lijm is beschermd tegen bioafbreekbaarheid en geschikt voor gebruik op vloerverwarmingen.

STYCCOBOND F46 kan worden gebruikt voor het bevestigen van diverse typen PVC banen en tegels.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) voor informatie over specifieke vloerbedekkingen.



STYCCOBOND F46 is getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen.

STYCCOBOND F46 kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, structureel in goede staat verkerende, gladde en droge beton en zand/cementen ondervloeren, multiplex en spaanplaat en hardboard.

Onbeschadigd asfalt moet eerst worden geëgaliseerd met het juiste STOPGAP egaliseermiddel met een minimum laagdikte van 3mm.

STYCCOBOND F46 kan direct worden aangebracht op STOPGAP vochtschermen en andere niet-absorberende ondervloeren waarvan de afwerking glad genoeg is voor de installatie van een harde vloerbedekking.

Voor informatie over andere typen ondervloer neem contact op met een Technische Adviseur.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Viscose vloeistof
Verbruik (ongeveer)	3 m ² per liter/ lijkam of A-2 4 m ² per liter/ lijkam A-1 5 m ² per liter/ 1.5mm x 5mm
Droogtijd	40 minuten afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer



KENMERKEN

- Goede drukgevoelige eigenschappen – ideaal voor designer vloerbedekkingen
- Uitstekende hechting
- Goede kleefkracht
- Uitstekende weerstand tegen weekmakers
- Goedgekeurd voor maritieme toepassingen

NORMEN

Alle aspecten van een vloerbedekkingsinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 8203 (installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen) en aanvullende specificaties..

VERPAKKING

Emmer van 15 liter
Emmer van 10 liter
Emmer van 5 liter

HOEVEEL NODIG?

EMMERVAN	LIJKAM	GEBRUIK PER VERPAKKING
15 liter	A-1	60 m ²
15 liter	A-2	45 m ²
10 liter	A-1	40 m ²
10 liter	A-2	30 m ²
5 liter	A-1	20 m ²
5 liter	A-2	15 m ²

Opmerking: de opgegeven waarden zijn afhankelijk van de staat en absorptievermogen van de ondervloer.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerbedekkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid) en zonder bleeding laag en vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag of oppervlaktebehandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer moet hoger zijn dan 10°C tijdens het aanbrengen en uitharden van de onderlaag. Ondervloerverwarming dient uit te zijn, tenminste 48 uur voor maar ook tijdens en na het aanbrengen.

Meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren kunt u aanvragen bij F-Ball and Co. Ltd.

VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Restvocht in een ondergrond kan gemeten worden met een carbidmeter, ook wel CM-meting genoemd. Indien nodig dient een STOPGAP vochtscherm worden aangebracht. Neem vooraf contact op met een Technische Adviseur.

EGALISEREN

Om ervoor te zorgen dat de ondergrond geschikt is voor hechting met vloerlijm, dienen ondervloeren te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

PRIMER AANBRENGEN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement en multiplex, kan de lijm te snel opdrogen. Gebruik STOPGAP P131 verdund met 4 delen water en roer goed tot het mengsel homogeen is. Na het aanbrengen laten drogen voordat met de installatie wordt verder gegaan.

Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren (bv. anhydriet) moeten worden voorbehandeld met onverdunde STOPGAP P121.

LIJM AANBRENGEN

Houd de lijmkam onder een hoek van 60° en verspreid de lijm gelijkmatig over het te stofferen gedeelte van de ondervloer. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking en leg de vloerbedekking in de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle luchtballen te verwijderen en om ervoor te zorgen dat de hele vloerbedekking goed contact maakt met de lijm. Rol met Tapijt- of Linoleumwals over het gehele gestoffeerde oppervlak. Herhalen na 1-4 uur in twee richtingen.

Absorberende oppervlakken - Breng de lijm aan met een A2 lijmkam. Om het doorschijnen van de lijmrielen door het vinyl te minimaliseren, rolt u de lijm direct na het aanbrengen met een vachtroller uit. De vachtroller dient vantevoren bevochtigd te zijn met de lijm zodat er een gladde en uniforme lijmlaag en meer contact voor hechting tot stand wordt gebracht. Lijmkam A1 kan eveneens worden gebruikt. De vloerbedekking kan onmiddellijk in de lijm worden gelegd, alhoewel het bij tegels aangeraden wordt om ongeveer 10 minuten te wachten om de kans op verschuiving te verminderen.

Niet-absorberende oppervlakken - De lijm aanbrengen zoals hierboven beschreven maar laat de lijm drogen tot het een stevige kleefkracht heeft bereikt voordat de vloerbedekking wordt aangebracht. Tegels dienen direct na het leggen in de opgedroogde lijm te worden gerold met een tapijt- of linoleumwals.

Gebruik de vachtroller niet om het verbruik te vergroten omdat hierdoor de kleefkracht wordt gereduceerd.

Opmerking: Als de lijm direct wordt aangebracht op een uitgehard STOPGAP vochtscherm, zorg er voor dat het vochtscherm onbeschadigd is en tijdens het aanbrengen van de lijm niet beschadigd wordt door de lijmkam.

VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerbedekking voordat de lijm volledig is gedroogd.

Wacht met het vernaden van vinyl tot de lijm een goede hechting heeft bereikt, normaal gesproken na ongeveer 24 uur..

GEREEDSCHAP

Lijmkam A-1 of A-2, kortharige vachtroller, tapijt- of linoleumwals

Gereedschap direct na gebruik, als de lijm nog nat is, schoonmaken met warm water en zeep.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5-30°C. Beschermen tegen vorst.

HOUBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakkingen indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg voor gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op. Deze zijn te vinden op www.f-ball.nl en zijn ook op te vragen bij F.Ball and Co.Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F.Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: informatie@f-ball.nl

www.f-ball.nl

